ASSACOVER - F

MORTERO BITUMINOSO CON FIBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS PUENTE

DESCRIPCIÓN

Mezcla de consistencia pastosa compuesta de cargas minerales de granulometría controlada, una emulsión bituminosa aniónica estable y fibras sintéticas.
Producto no tóxico ni inflamable, de aspecto homogéneo y de fácil aplicación en frío.

CARACTERÍSTICAS

	UNIDAD	**NORMA**	**RESULTADOS**	
			Mín.	**Máx.**
Viscosidad Brookfield (5 rpm, 25 °C)	mPa.s	NIE008	35000	
Materia no volátil	% peso	UNE EN ISO 3251	80	
Contenido de emulsión	% peso		18	
Contenido de fibras sintéticas	% peso		0,5	
Tamaño del árido	mm	UNE EN 933-2	1,0	
Densidad relativa		UNE 104-281/1-2	1,4	1,8
Permeabilidad	seg	NLT-137	No permeable	
Flexibilidad a 4ºC	mm	SSA 146	150	

CAMPOS DE APLICACIÓN

Impermeabilización de tableros puente.
Protección de soleras de hormigón.
Protección de pavimentos asfálticos sometidos a tráfico ligero.

MODO DE EMPLEO

Limpiar previamente la superficie a tratar hasta quedar carente de polvo.
Imprimar previamente con EMULSUR – N o PRIMER ASSA.

Se aplica en frío, generalmente sobre superficies asfálticas o de hormigón, utilizando una rastra de goma o cualquier otro elemento mecánico adecuado para este producto que permita dejar toda la superficie cubierta.

Es conveniente homogeneizar el producto antes de su aplicación.
No se debe añadir agua al producto, sólo en el caso de almacenamientos muy prolongados puede añadirse una pequeña cantidad de agua si se detectase una mayor viscosidad en el mismo.

Asfaltos del Sureste, S.A. -ASSA- Pacheca de Abajo, 1 San Pedro del Pinatar 30740 (Murcia)
Tel. 968 180 402 Fax 968 183 951 www.assa.es info@assa.es

Los utensilios con los que se aplique ASSACOVER - F pueden limpiarse con agua si éste está aún sin curar. En caso contrario, puede emplearse cualquier tipo de disolvente.

RENDIMIENTO

El rendimiento está determinado por el tipo de aplicación y el estado del soporte.
Se recomienda una capa como mínimo del orden de los 2 Kg/m2.
Antes de utilizar la superficie el producto ha de estar completamente seco (24 horas aproximadamente, dependiendo de la humedad ambiental).

OTRAS RECOMENDACIONES

ASSACOVER - F no debe exponerse a temperaturas inferiores a 5°C, ni aplicarse con lluvia.
Al igual que todos los productos bituminosos, ASSACOVER – F no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes.

PRESENTACIÓN.

Bidones de plástico de 45 Kg.

Asfaltos del Sureste, S.A. -ASSA- Pacheca de Abajo, 1 San Pedro del Pinatar 30740 (Murcia)
Tel. 968 180 402 Fax 968 183 951 www.assa.es info@assa.es